

| | | |
|--|---------------|------------------------------------|
| BGS Naturstein ◀ Benkeplater - Gravmonumenter - Skifer ▶ | AKEMI® | Steinforssegling - matt |
| Teknisk merkeblad | | 1/1 |

| | |
|------------------------------|---|
| Karakteristikk | AKEMI® Steinforssegling-matt er en løsemiddelholdig forssegling av høyverdig akrylharpiks. Produktet er værbestandig og gulner ikke. Behandlede flater får god fargeforsterkning og blir lette å vedlikeholde. |
| Bruksområde | AKEMI® Steinforssegling-matt brukes til forssegling av porøse og sugende natur- og kunststein som marmor, skifer, solnhofer plater, sandstein, granitt, kvartsitt, terazzo eller betong. |
| Bruksanvisning | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rengjøring: Flaten må være ren, absolutt tørr og fri for alle slags belegg. Vi tilbyr en rekke produkter til rengjøring av steinen, avhengig av steinsort og grad av nedmussing, men minner samtidig om at man må gjøre seg kjent med bruksanvisningen og de tekniske datablad for de forskjellige produktene: AKEMI® Steinrens, AKEMI® Sementflekkfjerner, AKEMI® Rustfjerner, AKEMI® Anti-grønn, AKEMI® Voksfjerner, AKEMI® Olje- og fettfjerningspasta og AKEMI® Grafitti-fjerner. Etter rengjøringen må det i alle fall skylles grundig med vann. Før beskyttelsesbehandlingen må steinen være fullstendig tørr. Det er den i regel tidligst etter 1-2 dager. 2. Påføres ufortynnet med pensel, lakkrolle eller sprøyte i et jevnt og tynt lag. Direkte solskinn eller fuktighet må unngås inntil produktet er tørket. 3. La produktet tørke 10-60 minutter, avhengig av temperatur. 4. På sterkt sugende stein kan behandlingen gjentas en gang til. 5. Verktøyet kan rengjøres med AKEMI® Nitrotynner. 6. Til daglig rengjøring anbefales AKEMI® steinsåpe. |
| Viktig informasjon | <ul style="list-style-type: none"> • Til beskyttelse av hendene under arbeidet bør man benytte AKEMI® 'Den flytende hanske' • Steinforssegling skal ikke brukes på glaserte, finslipte eller polerte flater, heller ikke på flater som har fuktig bakside. • Holdbarhet utendørs er begrenset. Vi anbefaler heller AKEMI® Fargeforsterker til utendørs bruk. • Steinforssegling egner seg ikke for brente produkter som cotto, klinker eller steintøy. • Løsemiddelømfintlige objekter (f eks kunststoff, gummi, lakkerte flater og lignende) må beskyttes mot søl før steinen behandles. • Til fjerning av steinforssegling anbefales AKEMI® Voksfjerner. • For forskriftsmessig avfallsbehandling skal emballasjen tømmes helt |
| Sikkerhetsinformasjon | Se EU-sikkerhetsdatablad |
| Tekniske data | Forbruk: ca. 10-20m ² /L Farge : fargeløs, transparent Tetthet : 0,87 g/cm ³ Holdbarhet: ca 3 år i originalemballasje, lagret kjølig, men frostfritt |
| Vær oppmerksom på | Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma. Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar med bakgrunn i innholdet i dette datablad. |