BGS Naturstein

Benkeplater - Gravmonumenter - Skifer



2006

Minera Norge AS
Engan, 7340 Oppdal

Oppdal-skifer
Kvartsittskifer
Grå
Engan bruddområder, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

NS-EN 1341 Plater til utendørs bruk
NS-EN 1469 Plater for kledninger
NS-EN 12057 Modulære fliser
NS-EN 12058 Plater til gulv og trapper

Egenskaper	*Målte verdier*	*Testmetode*
Bruddlast ved forankringshull	Lavest forventede verdi: 2507 N Middelverdi: 3413 N Standardavvik: 512 N	NS-EN 13364 Prøvestykke: 200mmx200mmx30mm Overflate: Naturplan
Bøyestrekkfasthet	Lavest forventede verdi: 19,8 MPa Middelverdi: 22,1 MPa Standardavvik: 1,1 MPa	NS-EN 12372 Prøvestykke: 300mmx50mmx50mm Overflate: Naturplan
Brannmotstand	Klasse A1	Ikke testet
Frostmotstand	Endring i trykkfasthet etter 48 fryse-tine-vekslinger: 5 % reduksjon	NS-EN 12371 NS-EN 1926
Sklimotstand ved bruk av pendel-forsøk	SRV tørr: 69 SRV våt: 29	NS-EN 14231 og NS-EN 1341 Overflate: Slipt C 600
Densitet	2710 kg/m^3	NS-EN 1936
Vanndampgjennomgang	Ingen krav fastsatt	
Aldringsmotstand ved varmesjokk	Etter 20 vekslinger: Vekttap: 0,05% Endring i ultralyd:< 2% økning	NS-EN 14066
Slitasjemotstand	20 mm	NS-EN 14157 (A) Overflate: Slipt C 600
Taktile egenskaper (følbarhet)	Ingen krav fastsatt	

Post/Besøksadresse:
Jerikoveien 16
1067 Oslo

Tlf/Mobil:
21 92 83 90
41 27 60 30

Web/Mail:
www.bgs-naturstein.no
post@bgs-naturstein.no

Organisasjonsnr.:
971 220 899