BGS Naturstein

Benkeplater - Gravmonumenter - Skifer



2006

Minera Norge AS
Sliperigt. 1, 2670 Otta
Pb. 24, 2675 Otta

Otta-skifer
Fyllittskifer
Sort/koksgrå
Pillarguri og Høgsæter bruddområder, Sel kommune, Oppland.

NS-EN 1341 Plater til utendørs bruk
NS-EN 1469 Plater for kledninger
NS-EN 12057 Modulære fliser
NS-EN 12058 Plater til gulv og trapper

Egenskaper	*Målte verdier*	*Testmetode*
Bruddlast ved forankringshull	Lavest forventede verdi: 4184 N Middelverdi: 5475 N Standardavvik: 687 N	NS-EN 13364 Prøvestykke: 200mmx200mmx30mm Overflate: Naturplan
Bøyestrekkfasthet	Lavest forventede verdi: 33,3 MPa Middelverdi: 44,5 MPa Standardavvik: 6,3 MPa	NS-EN 12372 Prøvestykke: 300mmx50mmx50mm Overflate: Naturplan
Brannmotstand	Klasse A1	Ikke testet
Frostmotstand	Endring i trykkfasthet etter 48 fryse-tine-vekslinger: 6 % økning	NS-EN 12371 NS-EN 1926
Sklimotstand ved bruk av pendel-forsøk	SRV tørr: 64 SRV våt: 18	NS-EN 14231 og NS-EN 1341 Overflate: Slipt C 220
Densitet	2810 kg/m^3	NS-EN 1936
Vanndampgjennomgang	Ingen krav fastsatt	
Aldringsmotstand ved varmesjokk	Etter 20 vekslinger: Vekttap: 0,3% Reduksjon ultralyd: 30%	NS-EN 14066
Slitasjemotstand	25 mm	NS-EN 14157 (A) Overflate: Slipt C 220
Taktile egenskaper (følbarhet)	Ingen krav fastsatt	

Post/Besøksadresse:
Jerikoveien 16
1067 Oslo

Tlf/Mobil:
21 92 83 90
41 27 60 30

Web/Mail:
www.bgs-naturstein.no
post@bgs-naturstein.no

Organisasjonsnr.:
971 220 899